

Polistiren expandat

EPS 50 IGNIFUGAT

Descriere

Utilizare: izolația termică a clădirilor - interior

Plăci termoizolante din granule de polistiren expandat pentru cladiri, fabricate din materie prima ignifugata din gama ADEPLAST EPS 50 IGNIFUGAT pentru spații fără încărcare statică deosebită, izolarea spațiilor libere, izolare în interiorul clădirilor și la intradosul plafoanelor, material de umplutură în industria lemnului și altele asemenea.



Date tehnice

Număr articol:	EPS 50 IGNIFUGAT		
Marcaj conform EN 13163+A1:2015	EPS50 - EN 13163-T2-L3-W3-S_b2-P5-BS75-CS(10)50-DS(N)2-DLT(1)5-TR50-WL(T)2		
Reacția la foc	E		SREN 13501-1
Absorbție de apă de lungă durată prin imersie, (%)	WL(T)2	≤2	SREN 12087
Emisie de substanțe periculoase		NPD	SREN 13163
Rigiditatea dinamică		NPD	SREN 29052-1
Rezistența termică, (m ² K/W)		0,50 pentru o grosime de 20mm 1,25 pentru o grosime de 50mm 2,50 pentru o grosime de 100mm 3,75 pentru o grosime de 150mm 5,00 pentru o grosime de 200mm	SREN 12667
Conductivitate termică, (W/Mk)		0.040	SREN 12939
Grosime, (mm)	T2	+/- 2	SREN 823
Transmisia vaporilor de apă, (Mg/Pa.h.m)		NPD	SREN 12086
Efortul de compresiune la o deformație de 10%, (kPa)	CS(10)50	CS≥50	SREN 826
Determinarea deformației în condiții specificate de încărcare la compresiune și temperatură, (%)	DLT(1)5	≤5	SREN 1605
Rezistență la încovoiere, (kPa)	BS75	BS≥75	SREN 12089
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe, (kPa)	TR50	TR≥50	SREN 1607
Fluaj din compresiune, (%)		NPD	SREN 1606
Rezistența la îngheț dezgheț, (kPa)		NPD	SREN 12091
Lungime, (mm)	L3	1000 +/- 3	SREN 822
Latime, (mm)	W3	500 +/- 3	SREN 822
Perpendicularitatea pe lungime și lățime, (mm/m)	S_b2	+/- 2	SREN 824
Perpendicularitatea pe grosime, (mm/m)	S_a2	+/- 2	SREN 824
Planeitate, (mm)	P5	+/- 5	

Stabilitate dimensională în condiții de laborator normale, (%)	DS(N)2	+/- 0.2	SREN 1603
Stabilitate dimensională în condiții specificate de temperatura și umiditate, (%)	DS(70,90)1	1	SREN 1604
Rezistența la forfecare- τ , (kPa)	SS35	≥ 35	SREN 13163 (tabelul F.1)
Rezistența la difuzie a vaporilor de apă- μ		20-40	SREN 13163 (tabelul F.2)
Permeabilitatea la vapori de apă- δ , (mg/(Pa.h.m))		0,015-0,030	SREN 13163 (tabelul F.2)
Depozitare / Valabilitate: 24 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj. Depozitare în spații uscate pe paleți de lemn, ferit de raze solare directe, temperaturi ridicate și foc deschis.			
Datele tehnice sunt determinate în condiții standard conform SR EN 13163+A1:2015			

Important

- În decursul depozitării și punerii în operă plăcile nu trebuie expuse la raze solare directe, căldură ridicată și foc deschis ;
- **Plăcile nu trebuie expuse la foc, hidrocarburi alifatice, hidrocarburi lichide, anhidride acide, solvenți organici și în general materiale corozive sau cu potențial combustibil ;**
- Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Informațiile din această fișă tehnică redau experiența noastră cu acest produs până în prezent. Această fișă tehnică nu eliberează utilizatorul produsului de propria decizie și evaluare inclusiv prin probe, a oportunității utilizării produsului. Produsele ADEPLAST precum și materiile prime componente sunt monitorizate continuu în laboratoarele proprii pentru calitate constantă. Serviciul nostru de consultanță vă stă la dispoziție pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului și demonstrații. Respectați informațiile din fișă tehnică de securitate.

Întocmit: 11.05.2020