



Fișă tehnică 02.11.2016

## ADEPLAST® Color system

### VOPSEAUA MESERIAȘULUI MATTLATEX

#### Vopsea superlavabilă pentru interior

##### Descriere:

Este un produs hidrosolubil vâscos formulat cu copolimeri tip latex și materiale specific adecvate pentru un finisaj profesional.

Aplicată pe suprafețele interioare formează pelicule mate ușor de întreținut, rezistente la uzură, cu putere mare de acoperire și etalare foarte bună cu aplicare în sistem de finisaj profesional.



##### Caracteristici:

- aplicare ușoară fără stropire
- aderența foarte bună la suport
- întreținere ușoară
- lavabilitate foarte bună
- permeabilitate foarte bună la vapori
- randament foarte mare la aplicare
- pelicula opacă cu aspect mat - matășos la atingere

##### Domeniu de aplicare:

Utilizată pentru vopsirea tuturor suprafețelor pe bază minerală: tencuieli uzuale de var ciment, ciment var, gleturi de ipsos inclusiv zidării din cărămizi uzuale, din BCA, plăci de ipsos, plăci de gips-carton, beton și pe vopsitorii în dispersie vechi rezistente.

Este destinată suprafețelor ce necesită o întreținere ușoară (scări interioare de bloc, magazine, camere hotel, restaurante, birouri, școli, grădinițe, în camerele clădirilor administrației publice și locuințe private). Este o vopsea lavabilă de acoperire cu suprafață mată atât pentru suprafețe noi cât și pentru cele renovate.

##### Date tehnice:

Număr articol:	VMMLI
Baza materialului:	rășină sintetică, pigmenți, adaosuri minerale, aditivi
Conținut de nevolatili:	55,00 ± 5,00 %
Densitate:	1,50 ± 0,10 g/cm <sup>3</sup>
pH:	8 - 9
Vâscozitate Brookfield (r7, s100):	4000 – 6000 cP

Timp de uscare:	4 – 6 h
Temperatură aer/suport la punere în operă:	între +5°C și +25°C
Consum:	10 - 12 m <sup>2</sup> /L/strat
Ambalaj:	găleată plastic
Livrare:	3; 8; 15 litri
Depozitare / Valabilitate:	24 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, la temperaturi între +5°C și +30°C. Depozitare în spații uscate, ferite de îngheț și de acțiunea directă a razelor solare, pe paleți de lemn.

Datele tehnice și cele referitoare la consum sunt determinate în condiții standard. În funcție de condițiile de aplicare pot apărea diferențe. Consumul exact se determină pe suprafețe de probă.

### Stratul suport:

Produsul se aplică pe suprafețe curate, uscate și desprăfuite. Eventualele diferențe de planeitate se rectifică prealabil aplicării vopselei. Suprafața nu trebuie să prezinte materiale ce pot forma un strat separator (de exemplu hume, uleiuri sau altele asemenea). Suprafețele deja vopsite trebuie curățate de fragmentele slab aderente, suprafețele reparate se șlefuiesc cu hârtie abrazivă și se desprăfuiesc. Dacă suprafețele sunt afectate de mușcături acestea se tratează cu soluții antifungii. În funcție de absorbția suportului acesta se amorsează. Sistem recomandat: Gletul Meseriașului GM-20, un strat Amorsa Meseriașului, 2 straturi Vopseaua Meseriașului Mattlatex. În decursul aplicării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5°C sau să crească peste +25°C.

### Punere în operă:

Produsul se aplică prin pensulare, cu rola, sau airless. Înainte de aplicare materialul din găleată se amestecă pentru omogenizare cu malaxor electric.

Diluția produsului:

- Pentru suprafețe foarte absorbante la aplicarea primului strat, produsul se poate dilua cu max. 5% apă curată. Stratul doi se aplică nediluat.
- La aplicare cu airless produsul se diluează cu apă conform specificațiilor utilajului, nu mai mult de 8 -10%.

În condiții normale de temperatură și umiditate, respectiv 20°C și 65%, timpul de uscare este de 1 oră la atingere, reacoperire cu al II-lea strat după 2 ore. În condiții de umiditate ridicată sau temperaturi scăzute timpul de uscare crește.

### COV :

COV limita UE [g/l]: cat. A/a: 30(2010)

COV produs, max. [g/l]: 30, produs în stare gata de utilizare.

### Important:

- În decursul aplicării și uscării trebuie avute în vedere măsurile suplimentare de protecție a suprafețelor împotriva deshidratării rapide, a intemperiiilor sau a înghețului;
- Suprafețele adiacente ce nu sunt destinate finisajului trebuie protejate, respectiv acoperite cu folie;
- Produsul nu se poate aplica pe straturi de vopsea de ulei sau suporturi ce conțin humă;

- Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Informațiile din această fișă tehnică redau experiența noastră cu acest produs până în prezent. Această fișă tehnică nu eliberează utilizatorul produsului de propria decizie și evaluare inclusiv prin probe, a oportunității utilizării produsului. Produsele SCHOMBURG/ADEPLAST precum și materiile prime componente sunt monitorizate continuu în laboratoarele proprii pentru calitate constantă. Serviciul nostru de consultanță vă stă la dispoziție pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului și demonstrații.

**Măsuri de securitate și igienă:**

Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicând cu strictețe normele de protecția muncii și igiena sanitară în vigoare. Se interzice contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele. Produsul neutilizat nu se va arunca la canalizare sau în ape, râuri, etc. Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și va respecta regulile de igiena muncii.

A se consulta Fișa cu date de securitate a produsului!