

## ADEPLAST® Color system

### MISTER FAÇADE

#### Vopsea lavabilă albă pentru exterior



##### Descriere:

Este o vopsea albă pe bază de rășini în dispersie apoasă și materiale specific adevcate pentru finisaje la exterior.

Aplicată pe suprafețele exterioare formează pelicule mate rezistente la uzură, intemperii, radiații solare, umiditate, cu putere mare de acoperire și etalare foarte bună.

##### Caracteristici:

- etalare foarte bună și fără stropire la aplicare
- aderență foarte bună la suport
- rezistență la uzură, radiații solare, umiditate
- lavabilitate foarte bună
- permeabilitate foarte bună la vaporii

##### Domeniu de aplicare:

Utilizată pentru vopsirea suprafețelor exterioare: suprafețe minerale tencuite, ciment, var ciment, pentru renovare suprafețe rezistente vopsite în dispersie sau suprafețe rezistente cu tencuială decorativă.

##### Date tehnice:

Număr articol:	MFVE
Baza materialului:	rășină sintetică, pigmenți, adaosuri minerale, aditivi
Densitate:	1,45 ± 0,10 g/cm <sup>3</sup>
Conținut de nevolatile:	45,00 ± 5,00 %
pH:	8 - 9
Timp de uscare:	4 - 6 h
Temperatură aer/suport la punere în operă:	între +5 <sup>0</sup> C și +25 <sup>0</sup> C
Consum:	10 - 11 m <sup>2</sup> /L/strat
Ambalaj:	găleată plastic
Livrare:	3; 8; 15 litri
Depozitare / Valabilitate:	24 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, la temperaturi între +5 <sup>0</sup> C și +30 <sup>0</sup> C. Depozitare în spații uscate, ferite de îngheț și de acțiunea directă a razelor solare, pe paleți de lemn.

Datele tehnice și cele referitoare la consum sunt determinate în condiții standard. În funcție de

condițiile de aplicare pot apărea diferențe. Consumul exact se determină pe suprafețe de probă.

#### Stratul suport:

Produsul se aplică pe suprafețe curate, uscate și desprăfuite. Eventualele diferențe de planeitate se rectifică prealabil aplicării vopselei. Suprafața nu trebuie să prezinte materiale ce pot forma un strat separator (de exemplu uleiuri sau altele asemenea). Suprafețele deja vopsite trebuie curățate de fragmentele slab aderente, suprafețele reparate se șlefuesc cu hârtie abrazivă și se desprăfuesc. Dacă suprafețele sunt afectate de mucegai sau alge, acestea se tratează cu soluții antifungii.

În funcție de absorbția suportului acesta se amorsează. Sistem recomandat: **Glet de Finisare cu Poros X GM-127**, un strat **Aeria Amorsă**, 2 straturi **Mister Façade**. În decursul aplicării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5°C sau să crească peste +25°C.

#### Punere în operă:

Produsul se aplică prin pensulare, cu rola, sau airless. Înainte de aplicare materialul din găleată se amestecă pentru omogenizare cu malaxor electric.

Diluția produsului:

- Pentru suprafețe vechi foarte absorbante la aplicarea primului strat, produsul se poate dilua, dar nu mai mult de 5% apă curată. Stratul doi se aplică nediluat.
- La aplicare cu airless produsul se diluează cu apă conform specificațiilor utilajului, dar nu mai mult de 8 - 10%.

În condiții normale de temperatură și umiditate, respectiv 20°C și 65%, timpul de uscare este de 1 oră la atingere, reacoperire cu al II-lea strat după 2 ore. În condiții de umiditate ridicată sau temperaturi scăzute timpul de uscare crește.

#### COV :

COV limita UE [g/l]: cat. A/c: 40(2010)

COV produs, max. [g/l]: 40, produs în stare gata de utilizare.

#### Important:

- În decursul aplicării și uscării suprafețele vopsite nu trebuie expuse razelor solare directe, a intemperiilor sau a înghețului;
- Suprafețele adiacente ce nu sunt destinate finisajului trebuie protejate, respectiv acoperite cu folie;
- Produsul nu se poate aplica pe straturi de vopsea de ulei;
- Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Informațiile din această fișă tehnică redau experiența noastră cu acest produs până în prezent. Această fișă tehnică nu eliberează utilizatorul produsului de propria decizie și evaluare inclusiv prin probe, a oportunității utilizării produsului. Produsele ADEPLAST precum și materiile prime componente sunt monitorizate continuu în laboratoarele proprii pentru calitate constantă. Serviciul nostru de consultanță vă stă la dispoziție pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului și demonstrații.

#### Măsuri de securitate și igienă:

Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicând cu strictețe normele de protecția muncii și igiena sanitară în vigoare. Se interzice contactul prelungit sau frecvent cu

pielea si mucoasele. Produsul neutilizat nu se va arunca la canalizare sau în ape, râuri, etc. Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și va respecta regulile de igienă muncii.  
A se consulta Fișa cu date de securitate a produsului!