

ADEPLAST® Color system

SAUBER COLOR MIX

Pigment superconcentrat

Utilizare:

Produs în dispersie apoasă de pigmenți organici sau anorganici în diferite culori pentru zugrăveli interioare și exterioare. Compatibil cu emulsii acrilice, alte produse în dispersie sau soluții apoase utilizate la fabricarea vopselurilor și cernelurilor.



Caracteristici:

- fin dispersat
- perfect omogen

Culorile :

Nr.1: Galben Verzui; Nr.2: Galben; Nr.3: Galben Auriu; Nr.4: Galben Oxid; Nr.5: Piersică; Nr.6: Portocaliu; Nr.7: Roșu; Nr.8: Magenta; Nr.9: Cărmiziu; Nr.10: Roșu Oxid; Nr.11: Bej; Nr.12: Maro; Nr.13: Piersică; Nr.14: Verde; Nr.15: Verde Oliv; Nr.16: Turquoise; Nr.17: Albastru; Nr.18: Albastru Marin; Nr.19: Violet; Nr.20: Negru.

Date tehnice:

Conținut de pigment organic:	cca. 48% / nr.: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19
Conținut de pigment anorganic:	cca. 50% / nr.: 4, 9, 10, 11, 12, 15
Substanță uscată:	cca. 59% / nr.: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19 cca. 63% / nr.: 4, 9, 10, 11, 12, 15
Densitate:	cca. 1,1 g/cm ³ / nr.: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19 cca. 1,6 g/cm ³ / nr.: 4, 9, 10, 11, 12, 15
Rezistența la UV în tencuieli și vopsele lavabile de exterior / scara 1 – 8 (8 foarte rezistent)	5 - 8 / nr.: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19 8 / nr.: 4, 9, 10, 11, 12, 15
pH	cca. 8,5
Finețe de măcinare:	< 2 μ
Solubilitate:	miscibil cu apa
Ambalaj:	tub plastic
Livrare:	70 ml
Depozitare / Valabilitate:	3 ani de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, în

ambalajul original sigilat, la temperaturi între +5⁰C și +30⁰C. Depozitare în spații uscate, ferite de îngheț și de acțiunea directă a razelor solare. A se evita contactul cu agenți oxidanți, baze și acizi puternici ori săruri.

Datele tehnice sunt determinate în condiții standard. Performanțele produsului pot fi influențate de eventuale interacțiuni cu ceilalți componenți ai rețetei și de condițiile concrete de aplicare. De aceea se recomandă o atentă testare prealabilă a compatibilității cu sistemele și condițiile de utilizare.

Punere în operă:

Se va agita cu grijă înainte de folosire. Pentru a obține un efect strălucitor, un randament maxim și pentru a se evita posibile aglomerări ale produsului se recomandă diluarea prealabilă a acestuia cu apă în raport 1 : 1 și apoi se va adăuga în fir subțire, sub agitare.

După deschiderea ambalajului produsul trebuie utilizat cât mai repede posibil. Dacă se utilizează doar parțial, ambalajul trebuie închis, deoarece în contact cu aerul se formează o peliculă la suprafața produsului neutilizat.

Important:

- În decursul aplicării și uscării trebuie avute în vedere măsurile suplimentare de protecție a suprafețelor împotriva deshidratării rapide, a intemperiiilor sau a înghețului;
- **În decursul aplicării și uscării suprafețele tratate nu trebuie expuse razelor solare directe;**
- Suprafețele adiacente ce nu sunt destinate finisajului cu vopsea trebuie protejate, respectiv acoperite cu folie;
- Produsul nu se poate aplica pe straturi de vopsea de ulei sau suporturi ce conțin umă;
- Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Informațiile din această fișă tehnică redau experiența noastră cu acest produs până în prezent. Această fișă tehnică nu eliberează utilizatorul produsului de propria decizie și evaluare inclusiv prin probe, a oportunității utilizării produsului. Produsele SCHOMBURG/ADEPLAST precum și materiile prime componente sunt monitorizate continuu în laboratoarele proprii pentru calitate constantă. Serviciul nostru de consultanță vă stă la dispoziție pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului și demonstrații. Respectați informațiile din fișa cu date de securitate.